

FEUILLE ABRASIVE IMPERMÉABLE

AU CARBURE DE SILICIUM - 230 x 280 MM

PONÇAGE À SEC / À L'EAU
16 GRANULOMÉTRIES
PRODUIT SUR COMMANDE



IMAGE NON CONTRACTUELLE

DESCRIPTION

Feuille abrasive imperméable conçue pour le ponçage manuel à sec ou à l'eau. Son grain en carbure de silicium permet une action régulière sur les peintures, apprêts, mastics, métaux et matières plastiques compatibles.

Le format 230 x 280 mm peut être utilisé entier, plié ou découpé selon la surface et l'opération de finition.

AVANTAGES

- ✓ Utilisation possible à sec ou à l'eau
- ✓ Grain au carbure de silicium
- ✓ Support papier imperméable et flexible
- ✓ Large choix de grains P40 à P1200
- ✓ Découpe facile pour le ponçage manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Feuille abrasive appliquée
Dimensions	230 x 280 mm
Abrasif	Carbure de silicium
Support	Papier imperméable
Utilisation	Ponçage manuel sec / eau
Conditionnement	Boîte de 50 feuilles

CHOIX DE LA GRANULOMÉTRIE

DÉCAPAGE / DÉGROSSISSAGE

P40 - P60

Enlèvement rapide de matière et préparation initiale.

PRÉPARATION

P80 - P180

Ponçage intermédiaire, apprêts et correction des défauts.

FINITION FINE

P220 - P400

Finition avant peinture et ponçage entre couches.

TRÈS FINE / PRÉPOLISSAGE

P600 - P1200

Correction légère et préparation au polissage.

GAMME DISPONIBLE - BOÎTES DE 50 FEUILLES

P40 FAICS-230280-G040	P60 FAICS-230280-G060	P80 FAICS-230280-G080	P100 FAICS-230280-G100
P120 FAICS-230280-G120	P150 FAICS-230280-G150	P180 FAICS-230280-G180	P220 FAICS-230280-G220
P240 FAICS-230280-G240	P280 FAICS-230280-G280	P320 FAICS-230280-G320	P400 FAICS-230280-G400
P600 FAICS-230280-G600	P800 FAICS-230280-G800	P1000 FAICS-230280-G1000	P1200 FAICS-230280-G1200

CONSEILS D'UTILISATION

- ✓ Choisir le grain selon la matière, progresser du grossier vers le fin et humidifier uniquement si le procédé le permet.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Conserver à plat et au sec. Le ponçage peut générer des poussières : porter les protections respiratoire, oculaire et des mains adaptées au matériau travaillé.



IMPORTANT

Effectuer un essai préalable et vérifier la compatibilité avec le matériau, le revêtement et le procédé de ponçage. Ne pas utiliser une feuille contaminée ou endommagée. Les performances peuvent varier selon le produit livré.